



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: ESMALTE INDUSTRIAL (CORES)

Tinta à base de resinas alquídicas de elevada resistência, excelente acabamento e secagem rápida. Indicado para pintura geral ou parcial de veículos automotivos, implementos agrícolas, máquinas industriais, madeiras e peças metálicas em geral.

Composição Química:

Resinas alquídicas, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos e aditivos.

Preparação da Superfície:

- Lavar com água e sabão toda superfície a ser repintada.
- Lixar a área danificada, eliminando ferrugem ou partes soltas.
- Eliminar contaminantes oleosos, pó ou outras impurezas com Thinner.
- Caso necessário corrigir os defeitos de nivelamento com a Massa Rápida, em camadas cruzadas e finas. Lixar após secagem completa.
- Aplicar o Primer Universal, ou em superfície ferrosa aplicar Maza Zarcão.

Características:

Densidade a 25°C	0,98 ± 0,03 g/cm ³
Sólidos por Volume	28% ± 2%

Modo de Usar:

Misturar bem o produto antes de usar. Diluir com Maza Thinner SM 800 na proporção de 30% em volume. Aplicar duas demãos cruzadas com pressão de ar comprimido entre 40 a 50 lb/pol² e intervalo de 10 a 15 minutos entre as demãos.

Rendimento:

Lata 900ml – 10 m²/demão
Galão 3,6 L – 40 m²/demão
Lata 18 L – 200 m²/demão

Secagem:

Toque	30 minutos
Manuseio	4 horas
Total	24 horas

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos.

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Validade:

24 meses

Embalagem:

0,900 ml, 3,6 L e 18 L.

Última Revisão:

17/07/2017

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.